

Truccsa

morteros monocapa

# Truccal

estuco a la cal

*Mortero modificado con cal aérea para acabados lisos.*

*Transpirable e impermeable al agua de lluvia.*

*Para decoración de fachadas e interiores.*

*Se aplica como capa de acabado decorativo sobre soportes tales como morteros de cemento Portland resistentes y que se encuentren en buen estado y morteros monocapa fratasados.*



## MODO DE EMPLEO

Amasar el producto con un 25% de agua durante al menos tres minutos y dejar reposar antes de la aplicación. Extender con llana de acero en un espesor de unos 2 mm. Se recomienda utilizar colores claros, ya que en los morteros de cemento y/o cal se pueden producir destonificaciones durante su aplicación y posterior secado. De esta manera disminuye el riesgo.

## PROPIEDADES FÍSICAS

**Reacción al fuego:** A1  
**Adhesión:** 0,5 N/mm<sup>2</sup> - FP: B  
**Densidad en seco aparente:** 1652 Kg/m<sup>3</sup>  
**Resistencia a la flexión:** 1,7 N/mm<sup>2</sup>  
**Resistencia a la compresión:** 5,0 N/mm<sup>2</sup>  
**Coefficiente de capilaridad:** 0,3 Kg/m<sup>2</sup>·min<sup>0,5</sup>  
**Permeabilidad al vapor de agua:**  $\mu$  8,73  
**Permeabilidad al agua:** 0,6 ml/cm<sup>2</sup>  
**Rendimiento:** 1,8 Kg/m<sup>2</sup> y mm de espesor

OC - CSIII - W1

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Junquillos P.V.C.  
 Guardavivos P.V.C.  
 IMPER W  
 TR-UNEX  
 Llana de acero  
 Talocha con esponja

Consulte la sección “**Consejos Generales para productos de decoración**” de este catálogo.

Para más información solicite:  
 Ficha técnica  
 Ficha de datos de seguridad

## GAMA DE COLORES

175 colores disponibles.

## SOPORTES

Morteros de cemento Portland resistentes y que se encuentren en buen estado.  
 Morteros monocapa fratasados.

## CONSERVACIÓN

Tiempo máximo de almacenaje: 6 meses a partir de la fecha de fabricación en su envase original no abierto y almacenado en lugar seco.

## PRESENTACIÓN

Sacos de 25 kgs. de doble hoja.