



# TRUCCSA

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente

968 081 080

## FICHE TECHNIQUE

### التركيب

Résine en dispersion.  
Pigments.  
Bioxyde de titane et carbonate calcique.  
ADDITIFS:  
dispersants,  
humectant,  
biocides,  
fongicide,  
colloïdes  
protecteurs,  
coalescents et  
anti mousses.  
DILUANT: eau.

### الاستعمال:

جميع الاسطح و  
الجدران, الخارجية  
و الداخلية

### الالوان:

175 الوان متوفرة,  
القابلة للتوسيع تحت  
الطلب.

### الحفظ:

سنة واحدة محكم  
الاغلاق داخل  
التعليب الاصلي.  
يخزن في مكان  
جاف.

### التعليب:

دلو من البلاستيك  
15ل  
30 دلو/ بليت

## TR-COATING

### Peinture de rénovation

#### الوصف:

تكسية ذات السطح الناعم للواجهات الخارجية. تعمل كعازل للماء, كما انها تمتاز بسماحتها للحوائط و الجدران في التنفس. صلابة ممتازة, التصاق و مقاومة جيدة للعوامل الخارجية. مقاومة جد جيدة للقلوية و الظروف البيئية.

#### التطبيق:

( TR-COATING ) يمكن تطبيقها باستخدام الفرشات, الرول او آلة الرش.

يجب التحريك حتى الحصول على تجانس جيد للمنتج.

درجة الحرارة في الجو و الاسطح المراد طلاؤها يجب ان لا تكون اقل من 5 درجة و لا تزيد عن 35 درجة مئوية و الرطوبة اقل من 80%. الاسطح يجب ان تكون جافة (الرطوبة النسبية اقل من 10%).

في الواجهات الخارجية لا يطبق المنتج اذ كان المطر متوقع في غضون اربع ساعات من التطبيق. لا يطبق ايضا في شمس منتصف النهار, او في الايام الرطبة جدا.

يجب دائما تطبيق طبقتين على الاقل, تخفف الطبقة الاولى بنسبة 15 الى 25% او اكثر اذا كان السطح جد مسامي, بالنسبة الى الطبقة الثانية يجب اتباع الارشادات المكتوبة على المنتج, كحد اقصى تخفف بنسبة 10%.

يترك ليجف على 25 درجة مئوية و 65% من الرطوبة النسبية. المنتج لا يلطخ بعد نصف ساعة و يمكن اعادة الطلاء بعد 4-6 ساعات.

يجب غسل ادوات التطبيق مباشرة بعد الاستعمال بالكثير من الماء.

#### الاسطح الجديدة او غير مصبوغة

يجب التأكد ان تكون الاسطح نظيفة, جافة و النضوج الى الهواء المطلوب ( ثلاثة اسابيع على الاقل).

يجب التأكد ان السطح ثابت و راسخ, مع عدم الميل الى التفكك او الانهيار. و ان لم يكن.

كذلك فيجب اصلاح الاسطح و توحيدها بالمنتجات او الخرسانة المناسبة.

اذا كان هناك عفن على الحائط او مناطق خضراء يجب علاجها من قبل بمواد تنظيف ضد العفن.

## الاسطح المطلوبة سابقا:

يجب التأكد ان يكون الحائط ثابت و مضغوط, يجب تفقد وضع الطلاء السابق بعناية , و كشط الاماكن المشقوقة و غير لاسقة.

يجب علاج العيوب واتباع الخطوات كما نشير في الاسطح الجديدة او غير مصبوغة.

**ملاحظة:**البيانات الواردة في هذه الورقة التقنية قد تتغير اعتمادا على مختلف التغييرات في الصياغة, و لا تمثل اي التزام من جانبنا . لا تمنع المشتري من الفحص و التحقق من المنتج للاستخدام الصحيح.

## الامن:

لا تتطلب وضع علامات الخطورة وفقا للقوانين الحالية. المنتج غير قابل للاشتعال.

## الخصائص التقنية:

المظهر	كامد
الكثافة	1.45 ± 0.1Kg/L
اللزوجة	175 ± 75 poises
سهولة التنظيف	>10000
لمعان من الزاوية 60°	3.5 ± 0.5 U.B
لمعان من الزاوية 85°	9.5 ± 0.5 U.B
المحتوى الصلب من حيث الوزن	66 ± 3%
<b>Contenue max. de COV permis 2010:</b>	40g / L
<b>Contenue max. de COV du produit:</b>	40g / L
جاف عند المس	دقائق 30-60
جاف عند اعادة الطلاء	ساعات 4 - 6
التجفيف الكامل	يوم 15-20
المردودية	4-6 m <sup>2</sup> / L

## بارامترات الاختبارات

Viscosité: Brookfield RVT, Sp 6, 20 rpm, 25 °C

سهولة التنظيف: PVC 300um

التجفيف: يعتمد على الاسطح, الحرارة, و الرطوبة.

المردودية النظرية: يعتمد على الخشونة و امتصاص الاسطح.

**ملاحظة:**البيانات الواردة في هذه الورقة التقنية قد تتغير اعتمادا على مختلف التغييرات في الصياغة, و لا تمثل اي التزام من جانبنا . لا تمنع المشتري من الفحص و التحقق من المنتج للاستخدام الصحيح.

REV.01



# TRUCCSA

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente  
**968 081 080**

TRUCCSA SIGLO XXI S.L. CIF B30767438 Inscrita en el R.M. de Murcia, Tomo 1991, Sección 8ª, Folio 86, Hoja MU-47188, Inscripción 1ª

TRUCCSA

Budapest , parcela 42 Polígono Industrial Cabezo Beza Apdo. de correos 2192 CP 30353  
Cartagena (Murcia) SPAIN T 968 08 10 80 F 968 52 46 98 e-mail: [truccsa@truccsa.com](mailto:truccsa@truccsa.com)

[www.truccsa.com](http://www.truccsa.com)