



# TRUCCSA

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente

968 081 080

## FICHE TECHNIQUE

### TR-HYDRO HIDROFUGANTE

#### الوصف:

سائل مائي يتكون من السلكونات, و يعمل كمضاد للماء. يستخدم لطلاء الملاط احادي الطبقة ( MORTIER MONOCOUCHE ) للواجهات الخارجية

#### الخصائص:

- منتج جاهز للاستعمال.
- يتسرب في الاسطح بدون خلق فيلم سطحي.
- مظهر لؤلؤي.
- نفاذي لبخار الماء.
- يحمي الاسطح ضد الاوساخ.

#### طريقة الاستعمال.

- يطبق مباشرة على الاسطح المراد علاجها.
- يمكن تطبيقه بواسطة فرشاة, رول, رشاش, او مسدس منخفض الضغط ( AIRLESS ) , من الاعلى الى الاسفل و في اطوال مستمرة ( لا يطبق بشكل غير منقسم في مناص متفرقة).
- اذا تم التطبيق بواسطة الرشاش, او ( AIRLESS ) ينبغي ان يطبق بالقرب من السطح لتسهيل التغلغل.
- طبقة واحدة تكون كافية عادة, مع ذلك فمن الافضل تطبيق اثنين. ( يتم تطبيق الثانية قبل جفاف الاولى ).
- في كل تطبيق يجب اشباع السطح جيدا لضمان تغلغل المنتج بشكل صحيح على السطح.

#### التركيب:

الماء,  
السلكونات

الاسطح:  
ملاط احادي  
الطبقة

الحفظ:  
سنة واحدة محكم  
الاجلاق داخل  
التعليب الاصلي.  
يخزن في مكان  
جاف.

التقديم:  
كوب من  
البلاستيك 5 ل او  
15ل



# TRUCCSA

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente

968 081 080

## احتياطات:

- الاسطح المراد علاجها يجب ان تكون نظيفة, جافة, و خالية من الغبار
- لا ينصح التطبيق على الاسطح الافقية.
- لا يتم التطبيق على درجة حرارة تقل على 5 + او اعلى من 30+
- اذا امطرت على الاسطح المراد علاجها يجب الانتظار 24 ساعة على الاقل قبل تطبيق المنتج.
- اذ كان من الازم غسل الاسطح بالماء المضغوط يجب الانتظار 3 ايام على الاقل قبل تطبيق المنتج.
- اذ كان هناك طح او كربونات في الخرسانة يجب ازلتها قبل تطبيق المنتج.
- اذ كانت توجد شقوق في الخرسانة يجب معالجتها قبل تطبيق مضاد المياه ( HIDROFUGE )
- يجب التأكد ان ملاط احادي الطبقة لديه 28 يوم منذ تطبيقه, قبل استعمال مضاد الماء ( HIDROFUGE )
- اذ كان ينبغي تطبيق المنتج في ظروف جوية سيئة, فمن الضروري حماية كل مناطق العمل, كما بعد انتهاء التطبيق. يجب تجنب اتصال المنتج بلالومنيوم, الخشب, او عناصر معمارية اخرى باستثناء ملاط احادي الطبقة.
- يجب ارتداء نظارات واقية, قفازات, وقناع واق في حين تم استخدام هذا المنتج. لمزيد من المعلومات يجب الاطلاع على ورقة بيانات السلامة.

## الخصائص التقنية:

المظهر	سائل اصفر
المردودية	اعتماداً على مسامية الاسطح 2-3 m <sup>2</sup> /L
الجفاف عند للمس	ساعة 1-2
الجفاف التام	ساعة 24
التخفيف	بالماء

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تعتمد على معرفتنا الحالية للمنتج