



TRUCCSA

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente
968 081 080

CE

TRUCCSA SIGLO XXI
07
UNE EN 998-1

FICHE TECHNIQUE

LAVADO OC-CSIV-W2

التركيب:

17% + 1% ciment blanc
Portland type CEM I
52,5 R UNE 197-1

80% + 1% de granulats
calcaires

3% d'additifs divers.

الخصائص:

سهل التطبيق
التصاق جيد جدا على
الاسطح السليمة
مقاومة ميكانيكية جيدة.
المردودية:

8 kg/m² y
mm d'épaisseur

الالوان:

الابيض
الالوان الاخرى تحت
الطلب.

الاسطح

الطوب السيراميكي،
الخرسانة .

الحفظ:

سنة واحدة محكم
الاعلاق داخل التعليب
الاصلي.
يخزن في مكان جاف.

التعليب:

25 كغ
1400 كغ / بليت

الوصف:

(MORTIER) خيلط من الاسمنت , حبيبات من الحصى مع كمية من مونة الرمل و
الزلط جاهز للخلط باليد او الالة.

لاعداد اللاسطح ثم صبغها.

طريقة الاستعمال:

يخلط المنتج بالماء بنسبة 22%, حتى الحصول على خيلط متجانس. يطبق الخيلط بمالج
بساكنة لا تقل عن 8 ملم. يمكن ايضا تطبيق الخيلط بالة الرش. يجب تسويته و تلميس
الاسطح بمالج.

احتياطات:

الاسطح يجب ان تكون نظيفة, و خالية من اجزاء صغيرة , الطلاء, او الشحوم.

لا يطبق على الجص.

لا يطبق على درجة حرارة تقل عن +5 او اعلى عن +35 . يستحسن الاطلاع على ورقة
بيانات السلامة.

الخصائص التقنية:

Valor	Norma
رد فعل على النار	A1(Incombustible) UNE-EN 13501-1:2002
الالتصاق	0,6 N/mm ² – FP:A UNE-EN 1015-21:2003
مقاومة انثناء	2,6 N/mm ² UNE-EN 1015-11:2000
مقاومة الشد.	4,1 N/mm ² UNE-EN 1015-11:2000
Coefficient de capillarité:	0,12 Kg/m ² *min ^{0.5} UNE-EN 1015-18:2003
نفاذية بخار الماء	μ 6,89 UNE-EN 1015-19:1999
نسبة امتصاص الماء	0,4 ml/cm ² UNE-EN 1015-21:2003
الكثافة الجافة	1537 Kg/m ³ UNE-EN 1015-10:2000

REV.01



TRUCCSA

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente
968 081 080

TRUCCSA SIGLO XXI S.L. CIF B30767438 Inscrita en el R.M. de Murcia, Tomo 1991, Sección 8ª, Folio 86, Hoja MU-47188, Inscripción 1ª

TRUCCSA

Budapest , parcela 42 Polígono Industrial Cabezo Beza Apdo. de correos 2192 CP 30353
Cartagena (Murcia) SPAIN T 968 08 10 80 F 968 52 46 98 e-mail: truccsa@truccsa.com

www.truccsa.com