



TRUCCSA

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente
968 081 080

FICHE TECHNIQUE

CE

TRUCCSA SIGLO XXI
07
UNE EN 998-1

RASPADO OC-CSIV-W2

الوصف:

(MORTIER) خليط من الاسمنت, حبيبات من الحصى مع كمية من مونة الرمل لعزل الماء وتزيين الواجهات الخارجية و الداخلية.

الشكل النهائي الذي نحصل عليه هو تقليد للحجر المثقب (GRATÉ)

طريقة الاستعمال:

يخلط بالماء بنسبة 22%, حتى الحصول على خليط متجانس . يستحسن الانتظار بعض دقائق قبل الاستعمال.

خلط يدوي او ميكانيكي. يطبق الخليط على الاسطح بمالج او الة الرش بسماكة لا تقل عن 8 الى 10 ملم. يتم تنفيذ عملية الخدش (GRATÉ) بواسطة مالج ذو اسنان. الوقت ما بين التطبيق حتى الخدش يجب ان يكون من 4 الى 6 ساعات, و تتراوح المدة الزمنية تبعا لظروف الطقس. للحصول على لون موحد, يجب خدش جميع المناطق في نفس مرحلة الاعداد او الصلابة.

احتياطات:

- الاسطح يجب ان تكون نظيفة, و خالية من اجزاء صغيرة , الطلاء, او الشحوم.
- لا يطبق على الجص.
- لا يطبق على درجة حرارة تقل عن +5 او اعلى عن +35 . يستحسن الاطلاع على ورقة بياناة السلامة.

التركيب:

30% + 1% ciment blanc
Portland type CEM I
52,5 R UNE 197-1

65% + 1% de granulats
calcaires.

5% d'additifs divers et
granulats de faible
densité.

الخصائص:

نفاذية عالية

مخفف

سهل التطبيق

المردودية:

1,8 kg/m² et

mm d'épaisseur.

الالوان:

175 الوان متوفرة.

القابلة للتوسيع تحت

الطلب.

الاسطح:

الطوب السيراميكي,

والخرسانة.

الحفظ:

سنة واحدة محكم

الاغلاق داخل التعليب

الاصلي.

يخزن في مكان جاف.

التعليب:

25 كغ.

1400 كغ/ بليت

Valor

Norma

رد فعل على النار	A1(Incombustible)	UNE-EN 13501-1:2002
الالتصاق	0,8 N/mm ² – FP:B	UNE-EN 1015-21:2003
مقاومة الانثناء	4,4 N/mm ²	UNE-EN 1015-11:2000
مقاومة الشد	9,6 N/mm ²	UNE-EN 1015-11:2000
Coefficient de capillarité	0,2 Kg/m ² *min ^{0.5}	UNE-EN 1015-18:2003
نفاذية بخار الماء	μ 6,86	UNE-EN 1015-19:1999
نسبة امتصاص الماء	0,3 ml/cm ²	UNE-EN 1015-21:2003
الكثافة الجافة	1690 Kg/m ³	UNE-EN 1015-10:2000

هذه القيم هي النتائج التي تم الحصول عليها في الاختبارات المعملية

REV.01



TRUCCSA

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente
968 081 080

TRUCCSA SIGLO XXI S.L. CIF B30767438 Inscrita en el R.M. de Murcia, Tomo 1991, Sección 8ª, Folio 86, Hoja MU-47188, Inscripción 1ª

TRUCCSA

Budapest , parcela 42 Polígono Industrial Cabezo Beza Apdo. de correos 2192 CP 30353
Cartagena (Murcia) SPAIN T 968 08 10 80 F 968 52 46 98 e-mail: truccsa@truccsa.com

www.truccsa.com