

Truccsa

morteros monocapa

Enfatek G

enfoscado grueso

Mortero en base a cemento, aditivos y áridos seleccionados listo para amasar con agua y aplicarlo a mano o a máquina. Para la preparación de soportes que luego han de pintarse.



MODO DE EMPLEO

Mezclar el producto con un 22% de agua. Amasar hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar el mortero con llana en un espesor mínimo de 8 mm. También se puede aplicar el mortero con máquina de proyectar. Alisar con llana.

PROPIEDADES FÍSICAS

Reacción al fuego: A1
Adhesión: 0,5 N/mm² - FP: A
Densidad en seco aparente: 1581 Kg/m³
Resistencia a la flexión: 2,7 N/mm²
Resistencia a la compresión: 7,1 N/mm²
Coefficiente de capilaridad: 0,14 Kg/m²*min^{0,5}
Permeabilidad al vapor de agua: μ 4,68
Permeabilidad al agua: 0,6 ml/cm²
Rendimiento: 1,8 Kg/m² y mm de espesor
Tamaño de árido: 0,5 mm

OC - CSIV - W2

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Junquillos P.V.C.
 Guardavivos P.V.C.
 IMPER W
 TR-UNEX
 Llana de acero

Consulte la sección “**Consejos Generales para productos de decoración**” de este catálogo.

Para más información solicite:
 Ficha técnica
 Ficha de datos de seguridad

GAMA DE COLORES

Gris cemento

SOPORTES

Ladrillo cerámico, bloque de hormigón, enfoscados de cemento.

CONSERVACIÓN

Tiempo máximo de almacenaje: 6 meses a partir de la fecha de fabricación en su envase original no abierto y almacenado en lugar seco.

PRESENTACIÓN

Sacos de 25 kgs. de doble hoja.