



# TRUCCSA

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente

968 081 080

## FICHA TÉCNICA

### DECAFLOW – Desencofrante líquido

#### SOPORTES

Truccsa IMPRESO y  
Truccsa TIXOTRÓPICO

#### CONSERVACIÓN

Tiempo máximo de  
almacenaje: 12 meses a  
partir de la fecha de  
fabricación en su envase  
original no abierto y  
almacenado en lugar seco.

#### PRESENTACIÓN

Garrafa de plástico de 5 y  
25 Litros

#### DESCRIPCIÓN

Mezcla de compuestos orgánicos especialmente indicada como desencofrante para moldear Truccsa IMPRESO o Truccsa TIXOTRÓPICO.

Producto exento de disolventes.

Producto listo al uso.

#### MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre la superficie de Truccsa IMPRESO o Truccsa TIXOTRÓPICO (aún fresco) y sobre el molde o rodillo con el que se va a moldear mediante brocha, rodillo o por aspersión, procurando que toda la superficie quede cubierta; donde no sea así, podrían producirse adherencias.

Una vez se ha aplicado DECAFLOW texturar presionando de forma regular hasta obtener el acabado deseado.

#### PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a +5°C, ni superiores a +35°C.

No aplicar con lluvia.

Limpiar adecuadamente los utensilios una vez terminado el trabajo.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

#### PROPIEDADES TÉCNICAS

Aspecto: Líquido oleoso e incoloro.

Olor: Inodoro

Punto de congelación: 4° C (máx.)

Temperatura autoignición : 271° C

Densidad (15°C): 0,760 - 0,770 gr/cm<sup>3</sup>

Solubilidad: Disolventes orgánicos

Rendimiento: 100 ml/m<sup>2</sup>