



# TRUCCSA

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente  
**968 081 080**

## FICHA TÉCNICA

### GLOXER C1E ESPECIAL YESO



#### DESCRIPCIÓN

Adhesivo con buena trabajabilidad, destinado a la colocación de revestimientos cerámicos en interiores y exteriores. Indicado para el pegado de piezas con absorción media-alta.

#### COMPOSICION

Producto en base a resinas, áridos seleccionados y aditivos que proporcionan una calidad y adherencia excelentes.

#### CARACTERISTICAS

Adhesivo en base a resinas indicado para revestimiento de interiores y exteriores.

Especial para la colocación de cerámica de absorción media-alta. Especial para aplicar soportes de yeso y escayola. Producto de buena adherencia y sin descuelgue.

#### MODO DE EMPLEO

Mezclar el producto con un 25% de agua, manualmente o con ayuda de un batidor eléctrico a bajas revoluciones (500 rpm) hasta obtener una masa homogénea. Dejar reposar 5-10 minutos y remezclar de nuevo la pasta. Extender con llana dentada (ver cuadro de llanas dentadas), nunca más de 2m<sup>2</sup>, ya que cuanto menor sea el tiempo entre el peinado y la colocación de la pieza, mayor será la adhesión.

Colocar las piezas, presionándolas y maceando para conseguir una buena penetración del producto.

Respetar las juntas de dilatación, contracción y perimetrales.

En pavimentos superiores a 30m<sup>2</sup>, dejar juntas de dilatación.

En pavimentos interiores superiores a 15 m<sup>2</sup>, dejar juntas perimetrales entre pavimento y pared.

El mínimo de junta entre plaquetas aconsejable es de 2mm.

El sellado de las juntas será después de 24 horas en revestimientos y 48 horas en pavimentos.

#### PRECAUCIONES

El soporte debe tener una buena planeidad, si no es así, se aconseja realizar un recocado con el mismo producto 48 horas antes de aplicar el producto y colocar las piezas cerámicas.

Si el producto debe ser aplicado con altas temperaturas, viento o sobre soportes de mucha absorción, se aconseja humedecer el soporte.

El soporte debe estar limpio, libre de partes sueltas, pinturas y grasas.

No aplicar sobre yesos muertos o que estén enlucidos de una capa fina de terminación.

No aplicar a temperaturas inferiores a +5° C ni superiores a +30° C.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

#### COLORES

Blanco y gris.

#### SOPORTES

Soportes convencionales en muros y suelos interiores y exteriores. Soportes de yeso o escayola.

#### CONSERVACIÓN

Tiempo máximo de almacenaje: 12 meses a partir de la fecha de fabricación en su envase original no abierto y almacenado en lugar seco.

#### PRESENTACIÓN

Sacos de 25 kgs. de doble hoja.

#### PALETIZADO

Paletizado a 1400 kgs.



# Truccsa

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente  
**968 081 080**

FICHA TÉCNICA  
**GLOXER C1E Especial YESO**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Aspecto	Polvo blanco o gris
Tiempo abierto	30 min aprox.
Tiempo de ajustabilidad	20 min aprox.
Tiempo de vida de la pasta	2 h.
Tiempo de rejuntado	24 h.
Tiempo de transitabilidad	de 24 a 48 h.
Rendimiento aproximado	4 a 5 kg m2.

**PROPIEDADES TÉCNICAS**

	Valor	Norma
Adherencia inicial	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	UNE EN-1348 8.2
Adherencia después de inmersión en agua	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	UNE EN-1348 8.3
Adherencia después de envejecimiento con calor	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	UNE EN-1348 8.4
Adherencia después de ciclos de hielo-deshielo	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	UNE EN-1348 8.5
Tiempo abierto (adherencia a 30 min.)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	UNE EN-1346
Tiempo abierto (adherencia a 20 min.)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	UNE EN-1346

Estos valores son de los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio

CE norma Según UNE-EN 12004:2008  
Clasificación del producto: Tipo C1E (UNE-EN 12004:2008)

**CUADRO DE LLANAS DENTADAS**

Formato	Llana dentada	Encolado
< 100 cm <sup>2</sup>	U4 (4 x 4 x 4)	Simple
≤ 450 cm <sup>2</sup>	U6 (6 x 6 x 6)	Simple
≤ 900 cm <sup>2</sup>	U6 (6 x 6 x 6)	Doble
	U9 (9 x 9 x 9) / Ø10	Simple
>900 cm <sup>2</sup>	U9 (9 x 9 x 9) / Ø10	Doble

NOTA:

Todos los datos reflejados en esta ficha son orientativos y acordes a las pruebas realizadas en laboratorios. La empresa no se hará responsable de la mala utilización del producto por parte del consumidor.

Budapest , parcela 42 Polígono Industrial Cabezo Beaza Apdo. de correos 2192 CP 30353  
Cartagena (Murcia) SPAIN T 968 08 10 80 F 968 52 46 98 e-mail: truccsa@truccsa.com

[www.truccsa.com](http://www.truccsa.com)