



# TRUCCSA

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente

968 081 080

## FICHE TECHNIQUE

### التركيب:

Ciment gris type  
CEM II  
42.5 R A-LL  
Additifs et granulats  
Sélectionnés

### الخصائص:

تطبيق سهل و سريع  
بالفرشات, او الرول.  
منتج ذو عنصر واحد.  
تجفيف سريع.  
التصاق جيد بين السطح و  
المنتج.  
اساسه الماء, غير قابل  
للاشتعال, و غير سام  
جد عملي.

### المظهر:

مسحوق ازرق.

### الاسطح:

الخرسانة, تغطية الاسمنت,  
الطوب السيراميكي,  
الحجر الطبيعي, وجميع  
الاسطح الناعمة بدون  
مسام.

### الحفظ:

سنة واحدة محكم الاغلاق  
داخل التغليف الاصلي  
يخزن في مكان جاف

### التعليب:

كوب من البلاستيك 5  
كغ او 15كغ  
15كغ

## TR-UNEX PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

### الوصف:

منتج يستعمل لتسهيل التصاق ملاط الاسمنت ( MORTIER DE CIMENT ) او الجير على  
الخرسانة الناعمة او الاسطح ذات الامتصاص المنخفض , مثل الجريس, الزجاج ,  
البلاستيك, الخ...

### طريقة الاستعمال:

يضاف الماء بنسبة 50% (1.2 لتر لكل كلغ من المنتج), يخلط يدوياً او بالخلط  
الكهربائي على سرعة منخفضة (500 دورة في الدقيقة) حتى الحصول على دمج متجانس  
للمنتج, و بالفرشات او الرول يطبق بطريقة موحدة على الاسطح. خلال تطبيق المنتج  
يجب الخلط من حين الى آخر لمنع التكدّر. قد نحتاج الى تطبيق اكثر من طبقة واحدة. بعد  
الانتهاء يجب التأكد من تغطية الاسطح بالكامل. يطبق الملاط ( MORTIER ) بعد جفاف  
TR-UNEX , عادة من 1-24 ساعة اعتماداً على الظروف الجوية.

### احتياطات:

الاسطح يجب ان تكون نظيفة, بدون غبار, او (DÉMOULANT)

لا يطبق على الاسطح الرطبة.

لا يطبق اذ كانت هناك احتمالات للشقاء او الصقيع.

اذا تصلب المنتج في اثناء العجن , لا يضاف الماء, فقط يجب المزج من حين الى آخر .  
اذا كان المنتج لا يزال غير عملي, فيجب التخلص من الخليط.

لا يطبق على درجة حرارة تفوق +30 او اقل من +5 درجة مئوية , للمزيد من  
المعلومات يرجى الاطلاع على ورقة بيانات السلامة.

### الخصائص التقنية:

حجم الجسيمات	0,4 mm
المردودية	0,400grs/m <sup>2</sup>
وقت التجفيف	من 1 الى 24 ساعة تبعاً للظروف الجوية

REV.01



# TRUCCSA

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente  
**968 081 080**

TRUCCSA SIGLO XXI S.L. CIF B30767438 Inscrita en el R.M. de Murcia, Tomo 1991, Sección 8ª, Folio 86, Hoja MU-47188, Inscripción 1ª

TRUCCSA

Budapest , parcela 42 Polígono Industrial Cabezo Beza Apdo. de correos 2192 CP 30353  
Cartagena (Murcia) SPAIN T 968 08 10 80 F 968 52 46 98 e-mail: [truccsa@truccsa.com](mailto:truccsa@truccsa.com)

[www.truccsa.com](http://www.truccsa.com)