



# TRUCCSA

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

 Atención al Cliente  
**968 081 080**


## FICHA TÉCNICA GUARDAVIVO P.V.C.

### DESCRIPCIÓN

Perfil para la aplicación del mortero monocapa en revestimientos facilitando el trabajo gracias a que mantiene la verticalidad e indica el espesor de referencia para el mortero. Además permite la conservación de las esquinas con eficacia debido a que absorbe los posibles golpes que sufren las esquinas.

### CARACTERÍSTICAS

Longitud: 2,5 m.

Ala: 23 mm.

Se coloca durante la fase de preparación de la fachada.

Adherir a las esquinas con el mismo mortero monocapa.

Ayuda a conseguir esquinas perfectamente alineadas haciéndolas resistentes a golpes y rozaduras.

### COLOR

Blanco

Otros colores disponibles sobre pedido.

### ALMACENAJE

Almacenar en posición horizontal y recta. Mantener alejado de altas temperaturas y de la luz del sol.

### PRESENTACIÓN

Cajas de 50 unidades.

### Composición GRANZA RIGIDA DE POLICLORURO DE VINILO

El **Policloruro de Vinilo** con el que se fabrica el **GUARDAVIVO PVC BLANCO / COLOR** está diseñado especialmente para la fabricación de perfiles para exteriores por extrusión. Este material incorpora un paquete aditivo que incluye los antioxidantes necesarios para su protección frente a la degradación térmica.

Ensayo	Norma	Unidad	Valores	Tolerancia
Densidad	ISO 1183 A	g/cm <sup>3</sup>	1,49	± 0,03
Dureza	ISO 868	shore D	81	± 3
Dureza	ISO 868	shore D/15s	76	± 3
Tensión de Ruptura	ASTM D 412	M Pa	40	mín.
Prolongación	ASTM D 412	%	15	mín.
Estabilidad Térmica	MI	min	8	mín.
Tiempo de Fusión (200°C/80rpm)	MI	S	10	máx.
Torque de Equilibrio	MI	N.m	18,5	± 3
Temperatura de Degradación	MI	°C	235	mín.
Temperatura de Vicat	ISO 306	°C	78	± 2

### PRECAUCIONES

El producto no está clasificado como peligroso. No está clasificado como nocivo, y no debe haber efectos nocivos o riesgos asociados en el uso normal, sobre todo porque los componentes potencialmente peligrosos no son de libre acceso, ya que se funden en forma sólida y están dentro de los límites de seguridad de contenido porcentual.