



TRUCCSA

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente

968 081 080

FICHE TECHNIQUE

TR-HYDRO

HIDROFUGE

DESCRIPTION

Emulsion aqueuse à base de siliconâtes hydrofuge pour mortiers monocouches extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Produit prêt à l'emploi.

Pénètre dans le support sans créer de pellicule superficielle.

Effet perlé.

Perméable à la vapeur d'eau.

Protection de la superficie face à la saleté.

MODE D'EMPLOI

-Appliquer directement sur la superficie à traiter.

-Peut être appliqué au moyen de pinceau, rouleau, pulvérisateur ou pistolet de base pression (airless), depuis la partie supérieure jusqu'à la partie inférieure de forme continue (ne pas appliquer de forme irrégulière en zone disperses).

-En application avec pulvérisateur ou airless, appliquer proche de la superficie pour faciliter la pénétration.

-Une seule application est habituellement suffisante, cependant il est conseillé de passer 2 couche (la seconde s'appliquera avant que la première ne sèche).

-Chaque application doit bien saturer la superficie pour s'assurer que le produit pénètre correctement sur le support.

PRECAUCIONES

Les superficies à traiter doivent être saines, propres, sèches et libre de poussière.

L'application sur superficie horizontale n'est pas conseillée.

Ne pas appliquer par températures inférieures à +5°C ou supérieures à +30°C.

S'il a plût sur la superficie à traiter, attendre minimum de 24h avant l'application du produit.

En cas nettoyage de la superficie avec de l'eau a pression pour enlever la saleté, attendre minimum 3 jours avant application du produit.

S'il y a présence d'efflorescences ou carbonatations sur le mortier, celles-ci devront être éliminées avant d'appliquer le produit.

S'il y a des fissures, elles devront être réparées avant application du produit.

Le mortier monocouche devra avoir au moins 28 jours avant de pouvoir appliquer le produit hydrofuge.

Si le produit doit être appliqué dans des conditions adverses, il sera obligatoire de protéger autant les zones de travail comme la finition après application.

Eviter le contact du produit sur aluminium, bois ou tous autres éléments qui ne sont pas du mortier monocouche.

Utiliser lunettes, gants et masque de protection pendant la manipulation du produit.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect	Liquide jaunâtre
Rendement approximatif	2-3 m ² /L dépendent de la porosité du support
Sec au touché	1-2 heures
Complètement sec	24 heures
Diluent	Agua

L'information contenue dans ce document est basée sur nos connaissances actuelles du produit.

COMPOSITION

Eau
Siliconâtes

SUPPORT

Mortier monocouche

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication dans son emballage original fermé et gardé dans un endroit sec

PRESENTACIÓN

Bidon de 5 L y 25 L