



# TRUCCSA

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente

968 081 080

## FICHA TÉCNICA

### TR-STUCCO

#### ESTUCO VENECIANO

##### COMPOSICIÓN

40% + 1% cemento blanco  
 Portland tipo CEM I  
 52,5 R UNE 197-1

50% + 1% de áridos  
 calizos.

10% de aditivos diversos y  
 áridos de baja densidad.

##### CHARACTERISTICS

Excelente trabajabilidad.  
 Fácilmente lijable.  
 Muy buena adherencia  
 sobre soportes sanos.

Rendimiento: 0,3 kg/m<sup>2</sup>

##### ASPECTO

Polvo

##### GAMA DE COLORES

100 colores disponibles,  
 ampliables según  
 demanda.

##### CONSERVACIÓN

Tiempo máximo de  
 almacenaje: 12 meses a  
 partir de la fecha de  
 fabricación en su envase  
 original no abierto y  
 almacenado en lugar seco.

##### PRESENTACIÓN

Cubos de plástico de 3kg y  
 10 kg.

##### DESCRIPCIÓN

Producto en base a cemento, aditivos y áridos seleccionados. Acabado en imitación a mármol. Para decoración de exteriores e interiores.

##### MODO DE EMPLEO

Si la superficie no está suficientemente lisa, es recomendable aplicar primero una masilla de enlucido capa fina.

Amasar con agua y extender con espátula o llana de acero hasta que la superficie esté totalmente cubierta. Una vez seco, lijar hasta dejar la superficie completamente lisa. Aplicar una segunda capa espatuleando de forma irregular, dejando un espacio entre pasadas de unos pocos centímetros.

Una vez seco, frotar con una espátula, aplicando una capa de cera para obtener una superficie lisa y brillante.

##### PRECAUCIONES

El soporte debe estar limpio, libre de partes sueltas, pinturas y grasas.  
**NO APLICAR SOBRE YESO.**

No aplicar a temperaturas inferiores a +5° C ni superiores a +35° C.

El producto no debe aplicarse sobre soportes helados o en proceso de deshielo. Si el producto debe aplicarse en condiciones meteorológicas adversas, es esencial proteger tanto el área de trabajo como el acabado antes y después de la aplicación.

Para más información, consultar la Ficha de Datos de Seguridad.